



ŚNIEŻKA MAX LATEX HD MATNÁ LATEXOVÁ FARBA PRO INTERIÉR

- do 16 m²/l v jedné vrstvě nátěru
- nátěr je odolný vůči drhnutí a vícenásobnému mytí
- nestříká při malování
- jednoduchá aplikace a vynikající krycí vlastnosti
- HI – DEF White System

POPIS VÝROBKU

Śniežka Max Latex HD je barva založená na matrici, která je disperzi reologických přísad ve spojení s moderními polymerními pojivky, titanovou bílou a obohacujícími plnivy. Vyznačuje se vysokou účinností a zvláště jednoduchou aplikací, zajišťuje optimální komfort. Při nanášení barva nestříká. Díky použití složek HI-DEF-White System, je výsledný nátěr esteticky bezchybný, precizně pokrývá malovaný povrch a vytváří dokonale bílý matný vzhled. Nátěr je odolný vůči drhnutí a vícenásobnému mytí. Barva se vyznačuje velmi nízkým obsahem VOC (max. 5g/l).

POUŽITÍ

Barva je určena pro dekorativní a ochranné malování stěn a stropů - cementových, vápenocementových, sádrových omítek, cihly, sádrokartonu, dřevěných povrchů a materiálů na bázi dřeva, tapet ze skleněných vláken v interiéru.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled dle PN EN 13300	matný	
Brookfieldova viskozita RVT . 20°C, min	[mPas]	5000
Odolnost proti drhnutí		
dle PN EN 13300	třída 2	
Dle PN-C-81914:2002	Druh I	
Čas schnutí nátěru při teplotě 23 ± 2 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 50 ± 5%, stupeň 3, nejvíce	[h]	3

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu	Podklad by měl být pevný, trvalý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Čerstvé vápenocementové omítky mohou být natřeny po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech, tzv. „suché omítky“ - ihned po broušení a odprášení. Nové, trvanlivé, tmelené podklady nebo s velmi intenzivní barvou, je vhodné natřít podkladovou nátěrovou barvou Šniežka GRUNT. V případě silné infekce stěn houbami, použijte metody, které nabízejí specializované firmy. Místa pokrytá houbami po odstranění příčiny jejich vzniku, zajistěte fungicidních přípravkem VIDARON. Staré nátěry lepicí barvy odstraňte, omyjte a opláchněte vodou s přidáním čistících prostředků až do odhalení omítky. Staré vrstvy, špatně přilnavé k podkladu emulzní barvy odstraňte a pokud se drží pevně - umyjte vodou s čistícími prostředky. Silně savé podklady, volně vázané, olupující se a křídující (tj. Zanechávající stopy prachu při potření dlaní) vymalujte polymerové základním penetračním nátěrem ACRYL-PUTZ®. Vhodně natřený podklad by měl být matný. Nerovnosti vyplňte stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Finiš, ACRYL-PUTZ®FX23 Flex, ACRYL-PUTZ®LT22 Light, v případě větších nerovností - sypkou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Start, ACRYL-PUTZ ST11 START, oprášte a vymalujte podkladovou barvou Šniežka GRUNT. Fleky, skvrny sazí, nikotinu a oleje vymalujte akrylovou barvou Šniežka Fleky-Skvrny. Tapety ze skleněného vlákna malujte přímo barvou nebo použijte jiné doporučení výrobce.
Příprava výrobku	V případě "zvýšení viskozity po době", lze zředit barvu přidáním 3 až 5% vody. Barvu před malováním důkladně promíchejte. V případě prvního nátěru na neimpregnovaných podkladech se doporučuje zředit barvu v závislosti na savosti podkladu přidáním vody max. do 10%. Pro malování starých dobře přilnavých nátěrů barev nebo povlaků předem potažených základním nátěrem – barvu neředte. Nemíchejte s jinými barvami nebo vápnem.
Malování	Malujte v interiéru při teplotě podkladu a okolí +10°C až +30°C. Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách (nenatřené zdivo natřete základním nátěrem 2) barvy. - Druhá vrstva po vysušení předchozí, tedy po přibližně 2-4 h. Po ukončení prací malířské nástroje umyjte ve vodě. Nanášejte důkladně a rovnoměrně - stejné množství barvy na jednotku povrchu stěny nebo stropu. Poslední tah válečkem nebo štětcem proveďte v jednom směru. Nátěrový film získává všechny mechanické vlastnosti po 28 dnech od ukončení malování.

Pokyny	Strop začínáme malovat z okna na vnitřní straně místnosti, v souladu se směrem dopadu světla. Na takto natřeném stropě nebudete vidět šmouhy. Malování stěn začnete od těžko přístupných míst (např. kolem radiátorů) a rohů. Tyto povrchy nejlépe malujte tenkým štětcem nebo menším válečkem. Velké povrchy stěn malujte válečkem (18 až 25 cm), rozšiřujíc nátěr vertikálními pohyby ve směru nahoru a dolů, pak doleva a doprava. Malování každého fragmentu se končí vždy pohybováním válečkem ve stejném směru. Další malované fragmenty spojte "mokrě na mokré". Při malování jednoho povrchu, např. stěny, neměli bychom dělat přestávky, nebo úpravy na polosuchém nátěru. Barvu na váleček nanášejte hojně a rozšiřujte na podkladě opatrně a rovnoměrně. Je důležité, aby se nemalovalo "suchým válečkem" Při intenzivních barvách neprovádíme místní změny po vysušení nátěru, ale malujeme celou stěnu. Vedení válečku na malované ploše by mělo být lehčí - bez tlačení ho k podkladu. Během malířských prací nedovolte, aby v malované místnosti vznikaly průvany.
--------	---

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY					
METODY APLIKACE	PARAMETRY APLIKACE				
	viskozita barvy	ředění	průměr trysky pistole	Tlak nástríku	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
Štetec, váleček	dodavatelská viskozita	-	-	-	2
Pneumatický nástrík	nepoužíva se				
Hydrodynamický nástrík *	dodavatelská viskozita	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* Nástrík byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
48 měsíců od data výroby
OBALY

5L, 10L

VYDATNOST

do 16 m²/l v jedné vrstvě nátěru v závislosti od savosti a drsnosti podkladu.

ODSTÍNY

SNĚHOBÍLÁ

VOC

Limit obsahu VOC: (kat.A/a/WB)30g/l (2010), výrobek obsahuje max. 5g/l).

NORMY A OSVĚDČENÍ

PN-C-81914:2002 Druh I - odolná proti mokrému drhnutí

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

BEZPEČNOST:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Může způsobit alergickou reakci.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte se sebou obal výrobku nebo etiketu.

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Před použitím si přečtěte etiketu. Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &p;/&P; Poslední aktualizace 2015-01-15

Fabrika barev a laků Śnieżka, a.s. , 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Gospodárske oddelení KRS v Rzeszově
DIČ 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)