



ŚNIEŻKA SUPERMATT HLUBOCE MATNÁ AKRYLOVÁ INTERIÉROVÁ BARVA

- Opticky vyrovnává drobné nedostatky podkladu
- Snadná aplikace a vynikající krytí
- Při natírání necáká
- Stupeň lesku - hluboký mat
- Vhodná pro velké plochy

POPIS VÝROBKU

Śnieżka Super Matt je barva, která je díky snadné aplikaci a vysoké matnosti zvláště vhodná na velké plochy. Tato barva opticky vyrovnává drobné nedostatky podkladu. Díky tomu je Śnieżka Super Matt zvláště vhodná na stropy a velké plochy v místnostech s intenzivním osvětlením.

POUŽITÍ

Barva je určena pro dekorální nátěr stěn a stropů ve vnitřních prostorách: z cementových, vápenno - cementových, vápenných a sádrových omítek, sádkartonových a dřevěných desek a materiálů na bázi dřeva a dále tapet.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Lesk dle PN EN 13300	hluboký mat	
Viskozita Brookfield RVT. 20°C, min.	[mPas]	5000
Odolnost proti drhnutí:		
dle PN-C-81914:2002	typ III-nátěr odolný proti tření za sucha	
Doba schnutí nátěru v teplotě 23±2°C při relativní vlhkosti vzduchu 50±5% stupeň 3 max.	[h]	3

POUŽITÍ

Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> • Podklad musí být pevný, suchý, bez prachu a mastnoty. • Čerstvé vápenno - cementové omítky lze natírat po 3-4 týdnech vysychání, sádrové po 2 týdnech, tzv. „suché omítky“ po vyschnutí, přebroušení a odprášení. • Nové, trvanlivé vrstvy nebo nátěry s velmi intenzivní barvou se doporučuje natřít podkladovou emulzí Śnieżka ZÁKLAD. • Staré nátěry z křídových barev odstranit, umýt a opláchnout vodou s přídavkem mycích prostředků až do odhalení omítky. • Staré nátěry z emulzních barev, které špatně drží na podkladu, odstranit, a pokud dobře drží, omýt vodou s přídavkem detergentů. • Omývané vrstvy starých barev nechat vyschnout. • Silně nasákové podklady (s výjimkou sádrových hladkých omítek), volně spojené, rozrušené a křídovité podklady (tzn. zanechávající stopy prachu po přetření rukou) se doporučuje natřít polymerovým základem ACRYL-PUTZ®. Podklad se správně naneseným základem musí být matný. • Místa pokrytá houbou a plísní mechanicky očistit a dezinfikovat fungicidní impregnací, přičemž je zároveň třeba zjistit příčinu výskytu hub. • Nerovnosti podkladu je vhodné vyrovnat hotovou šterkovou hmotou ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, praskliny a úbytky doplnit hotovou šterkovou hmotou ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT, v případě větších nerovností - sypkou šterkovou hmotou ACRYL-PUTZ® ST10 START a natřít podkladovou emulzí Śnieżka ZÁKLAD. • Skvrny po vodě, sazích, nikotinu a oleji natřít akrylovou barvou Śnieżka MAPY A SKVRNY.
Příprava výrobku	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobek může zhoustnout, což je možné vyřešit přidáním až 5% vody a důkladným promícháním. • Barvu před natíráním důkladně promíchat. • K prvnímu nátěru čerstvých neimpregnovaných podkladů se doporučuje barvu naředit v závislosti na nasákovosti podkladu přidáním až 10% vody. • K natírání starých, dobře přiléhajících vrstev barvu neředit nebo naředit přidáním max. 5% vody.

Natírání	<ul style="list-style-type: none"> Nanášet ve vnitřních prostorech v teplotě okolí i podkladu od +10°C. Nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním 1 - 2 vrstvy (na povrchy bez základu 2) barvy - druhou vrstvu po vyschnutí předchozí, tj. po cca 2-4 h. Nářadí po ukončení natěračských prací umýt ve vodě.
----------	---

PARAMETRY NANÁŠENÍ PRO JEDNOTLIVÉ METODY

METODY NANÁŠENÍ	PARAMETRY NANÁŠENÍ				
	viskozita barvy [s]	přídavek ředidla [%]	průměr trysky pistole [mm]	tlak stříkání [MPa]	doporučený počet vrstev
Štětce, váleček	obchodní forma	-	-	-	2
Pneumatický nástřik	nepoužívá se				
Hydrodynamický nástřik*	obchodní forma	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* stříkání prováděné zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

DOBA POUŽITELNOSTI

48 měsíců od data výroby

BALENÍ

5L, 10L, 2,5L - Akce

VYDATNOST

až 13 m²/L v jedné vrstvě

ODSTÍNY

Sněhově bílá

VOC (Těkávé organické látky)

Limit obsahu VOC pro tento produkt: (kat. A/a/WB): 30g/l (2010). Produkt obsahuje max. 30g/l.

NORMY A ATESTY

PN-C-81914:2002, typ III - odolné proti tření za sucha

INSTRUKCE BOZP A POŽ. OCHRANY

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí

P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku

P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů)

EUH208: Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2h)-on [číslo es 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2h)-on [číslo es 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci