



## VIDARON MOŘIDLO NA DŘEVO

Technický list Poslední aktualizace: 2015-01-13

## VIDARON MOŘIDLO NA DŘEVO

- EASY TO USE - formulace, která usnadňuje aplikaci
- Rýchleschnoucí
- Zdůrazňuje leto kruhy dřeva
- Nezvyšuje vlákna dřeva
- Obsahuje UV absorbéry

## POPIS VÝROBKU

Mořidlo VIDARON je vysoce kvalitní produkt založený na unikátní kombinaci rozpouštědel s nízkým obsahem aromátů s přírodními oleji. Díky této formulaci, můžete získat krásné dekorativní účinky ve velmi jednoduchý a rychlý způsob. Mořidlo postupně a rovnoměrně proniká do dřeva, bez zvyšování jeho vláken. V důsledku toho, během aplikace nevznikají skvrny a barvení dřeva je jednotné. Vytváří transparentní povlak, který zdůrazňuje přirozenou krásu dřeva.

## POUŽITÍ

Dřevěné parkety, schodiště, nábytek, obložení, starožitný nábytek. Může být používán pro získání imitace dřeva na vymalovaných površích z kovu, skla a některých plastů. Použití na jiných podkladech konzultujte s výrobcem.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

Skupenství	tekutina		
	hustota, při teplotě 20±0,1°C	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,93 - 1,12
Čas schnutí nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 55 ± 5%			
	stupeň 1, nejvíce	[h]	12
	stupeň 3, nejvíce	[h]	24

## ZPŮSOB POUŽITÍ

### Příprava podkladu

- Dřevo pro moření by mělo být čisté, suché, hladké a rovné, bez prachu, mastnoty a pryskyřice.
- Dřevo zašpiněné pryskyřicí a mastné umyjte technickým benzínem.
- V závislosti na druhu dřeva se doporučuje brousit podél letokruhů brusným papírem se zrnitostí 120-220 a vyleštit.
- Dříve lakované povrchy odstraňte, všechny vyčistěte, vyplňte všechny dutiny tmelem, vše připravte jako v případě moření surového dřeva.
- Správně připravený podklad zjednodušuje a urychluje aplikaci, umožňuje získat povrchy s rovnoměrným barvením a výraznou strukturou dřev.
- Dřevo pro moření by mělo být čisté, suché, hladké a rovné, bez prachu, mastnoty a pryskyřice.

### Příprava výrobku

- Před použitím výrobek důkladně promíchejte s cílem zajistit jednotnou konzistenci a barvu. Neřed'te!
- V případě různých výrobních šarží dané barvy kombinujte ve větší nádobě. Důkladně promíchejte.
- Před použitím výrobek důkladně promíchejte s cílem zajistit jednotnou konzistenci a barvu. Neřed'te!

### Moření

- Aplikujte při teplotě podkladu a okolí + 5 ° C až + 30 ° C
- Aplikujte vtíráním mokrým tamponem nebo hadříkem, pak utřete přebytek až do dosažení jednotného barvení.
- V závislosti na požadované intenzitě barvy, naneste další vrstvu po 24 hodinách, jen nepoužívejte broušení.
- Mořený povrch musí být zajištěn bezbarvým Bezpodkladovým lakem VIDARON, prvky používané venku Vnější lakem VIDARON - 24 hod. Po nanesení poslední vrstvy mořidla.
- Pro čištění nástrojů použijte olejovo-ftalové, syntetických nebo bezaromatických ředidel vyrobených v FFiL Śnieżka SA.
- Materiály použité na barvení (bavlněné hadry, tampony, atd..) po dokončení prací mají být umístěny v kovové nádobě s vodou, čímž se zabrání samovznícení!
- Aplikujte při teplotě podkladu a okolí + 5 ° C až + 30 ° C

## MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 24 měsíce

## BALENÍ

200ml, 750ml

## VYDATNOST

do 80 m<sup>2</sup>/L v jedné vrstvě v závislosti od savosti podkladu.

## ODSTÍNY

13 hotových barev

## VOC

Limit obsahu VOC pro tenhle výrobek (kat.A/f/SB); 700g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 600g/l.

## NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ

ZN-SN-064:2012

## BOZP a protipožární ochrana



## NEBEZPEČÍ

Asp. Tox. 1 H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

Flam. Liq. 3 H226 - Hořlavá kapalina a páry P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte velké množství vody

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů)

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

EUH208 Obsahuje butan-2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci

**SKLADOVÁNÍ** Skladujte v originálním těsně uzavřeném balení při teplotě + 5 ° C až + 30 ° C

## **POZOR!**

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Strana &p;/&P; Aktualizace:2015-01-13

Fabrika náterů a laků Śnieżka SA, 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44  
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Gospodárské oddělení KRS v Rzeszově  
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, [www.vidaron.pl](http://www.vidaron.pl)

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)