

Poslední aktualizace: 13-01-2015



ŚNIEŻKA UREKOR D ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO

Základní syntetický nátěr na dřevo

- zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů
- posiluje strukturu dřeva
- snižuje náklady na malování
- chrání degradaci ztrátě odstínů vrchních nátěrů

POUŽITÍ

Je určen pro základní natírání dřeva, materiálů na bázi dřeva, omítky, betonu a vhodně potažených základním nátěrem proti korozi ocelových a litinových prvků. Dává matový vzhled nátěru s vynikající přilnavostí k podkladu, zvyšuje přilnavost vrchního nátěru, sjednocuje natíraný povrch a snižuje náklady na aplikaci. Může být používán pro aplikaci v interiéru a exteriéru

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled nátěru	matný
Hustota, při teplotě 20±0,1°C maximálně , [g/cm ³]	1,7
Čas vysoušení nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 55 ± 5%	
Nátěr je suchý na dotek, nejvíce [h]	5
ředidlo	Śnieżka bezaromatické olejovo-ftalové ředidlo Śnieżka olejovo-ftalové ředidlo

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

- Podklady by měly být suché, bez rzi, bez prachu, mastnoty a ostatních nečistot.
 - Nové dřevěné povrchy zvláště vystaveny atmosférickým vlivům, musí být také natřené bezbarvou impregnací na dřevo DREWKORN EXPERT, navíc chrání dřevo před biologickými činiteli.

Odhalené kovové prvky materiálů, zajistěte rychleschnoucí antikorozi barvou Śniezka UREKOR S.

- Omítka nebo beton se zvláštní nasákavostí - potáhněte lněnou fermeží.

Zničené a špatně přilnavé nátěry k podkladu odstraňte, očistěte od rzi, špíny a ostatních nečistot, odhalený podklad opravte a nalakujte základním nátěrem.

Staré, dobře přilnavé povrchy přebruste jemným smirkovým papírem a zbavte prachových částic.

Příprava výrobku

Barvu důkladně promíchejte.

- pokud je to nutné, zředěte k pracovní viskozitě ředidlem pro olejovo-ftalové, nebo syntetické barvy.

Aplikace

Aplikaci vykonávejte při okolní teplotě nad + 10 ° C a relativní vlhkosti 80%, plochým štětcem s měkkými štětiniami, hubovým (flokový) válečkem nebo stříkáním.

Doporučuje se natírat štětcem, válečkem, anebo stříkáním s dodavatelskou viskozitou.

- Vrchní nátěr aplikujte po době nejméně 24 h. od posledního lakování základní barvou, pokud jejich výrobce neuvádí jinak.

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY					
APLIKAČNÍ METODY	PARAMETRY APLIKACE				
	viskozita barvy	ředění	průměr trysky pistole	Aplikační tlak	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štětec, váleček	Dodavatelská viskozita	5-10	-	-	1

pneumatický nástřík	±25 - 35	K 20%	1,5÷2	0,3÷0,5	1
Hydrodynamický nástřík *	Dodavatelská viskozita	-	0,26	±20 - 21	1

* Nástřík byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

18 měsíců

OBALY

1L, 10L

VYDATNOST

do 9 m²/l v jedné vrstvě

ODSTÍNY

bílá

VOC

Limit obsahu VOC: (kat.A/g/FR); 350g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 350g/l.

NORMY A OSVĚDČENÍ

ZN-SN-028:2013

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromátů. Obsahuje oxim butan-2-onu. Může způsobit alergickou reakci.

POZOR

Hořlavá kapalina, páry.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte s sebou obal výrobku nebo etiketu. Uchovejte mimo dosahu dětí. Před použitím si přečtěte etiketu. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (anebo s vlasy): Okamžitě odstraňte / odložte kontaminované oblečení. Opláchněte kůži vodou / sprchou. V případě požáru: Použijte hasicí přístroj ABC na hašení. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujte v chladném místě. Obsah / obal odstraňte v souladu s platnými předpisy.

UN 1263

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &p;/&P; Poslední aktualizace: 2015-01-13

Fabrika barev a laků SNIEŻKA a.s., 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszově
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)