

Poslední aktualizace: 22-10-2014



SNIEŻKA VERNISSAGE MATNÁ LATEXOVÁ BARVA PRO INTERIÉR

- odolnost vůči opakovanému mytí a drhnutí
- antireflexní matný nátěr
- nestříká při malování
- vynikající vydatnost k 14m²/l při jednom nátěru malování a vynikající krycí schopnost
- Green Idea – výrobek s nízkým obsahem LZO - Green Idea

POPIS VÝROBKU

Snieżka Vernissage je bílá latexová barva, která se vyznačuje vynikajícím krycí schopností, vysokou vydatností a zvláště jednoduchou aplikací. Speciálně vybrané zahušťovadla a komponenty poskytují optimální pracovní komfort - barva nekape a nestříká, při aplikaci. Díky použité barvě speciální technologie tzv. optického maskování světelných odrazů velmi nízkým stupněm lesku, výsledný nátěr je bezchybný z hlediska estetiky. Na anti-reflexních nátěrech s tak nízkými hladinami lesku jsou nivelované povrchové nedokonalosti zakryty. Světlo dopadající na zeď se rozptýlí a nezvýrazní jejich nedostatky. Vytváří nátěr odolný vůči opakovanému mytí a drhnutí. Barva má velmi nízký obsah VOC (max. 5g/l). Je označena pod značkou Green Idea

POUŽITÍ

Barva je určena pro dekorativní a ochranné malování stěn a stropů v interiéru : vhodná na cementové , vápenocementové , sádrové malty, sádkartonové desky , , dřevo, materiály na bázi dřeva a tapety, včetně těch ze skelného vlákna v interiérech.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled dle PN EN 13300	matná	
Brookfieldova viskozita RVT . 20°C, min	[mPas]	5000
Odolnost proti drhnutí		
dle PN EN 13300	třída 2	

Dle PN-C-81914:2002	druh I	
Čas schnutí nátěru při teplotě 23 ± 2 ° C a relativní vlhkosti vzduchu $50 \pm 5\%$, stupeň 3, nejvíce	[h]	3

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu	<p>Podklad by měl být trvalý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Čerstvé vápenocementové omítky mohou být natřeny po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech, tzv. „suché omítky“ - ihned po vyschnutí, broušení a odprášení.</p> <p>Nové nátěry nebo povlaky s velmi intenzivní barvou se doporučuje malovat základní barvou Šniežka GRUNT.</p> <p>V případě infekce stěn houbami, použijte metody, které nabízejí specializované firmy.</p> <p>Místa infikované po odstranění jejich příčin zajistit fungicidním přípravkem VIDARON.</p> <p>Staré nátěry lepicí barvy odstraňte, omyjte a opláchněte vodou s přidáním čistících prostředků až do odhalení omítky</p> <p>Staré nátěry emulzní barvy, které se špatně drží podkladu odstraňte a když se drží pevně - omyjte vodou s přidáním detergentů.</p> <p>Vysoce savé, volně vázané, olupující se a křídující, tj. zanechávající stopy prachu po potření dlaní, vymalujte polymerovým základním nátěrem ACRYL PUTZ®. Správně natřený povrch by měl být matný.</p> <p>Nerovnosti se doporučuje vyrovnat hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex nebo ACRYL-PUTZ® LT22 LIGHT - v případě větších nerovností - sypkou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Start, ACRYL-PUTZ® ST11 START S a natřít základní barvou Šniežka GRUNT.</p> <p>Fleky, skvrny sazí, nikotinu a oleje vymalujte akrylovou barvou Šniežka Fleky-Skvrny</p> <p>Tapety ze skleněného vlákna malujte přímo barvou nebo použijte jiné doporučení výrobce.</p>
Příprava výrobku	<p>Barvu před malováním důkladně promíchejte.</p> <p>Pro první malování čerstvých podkladů nenatřených podkladů se doporučuje ředit barvu, v závislosti na savosti podkladu s přídavkem až 10% vody.</p> <p>Pro malování starých dobře přilnavých povlaků barev nebo povlaků předem potažených základním nátěrem - neředte.</p> <p>V případě "zvýšení viskozity po době", lze zředit barvu přidáním 3 až 5% vody</p> <p>Nemíchejte s jinými barvami nebo vápnem.</p>

Malování	<p>Malujte uvnitř místností za teploty okolí a podkladu od + 10 ° C až +30°C.</p> <p>Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách. Druhá vrstva po vysušení předchozí, tedy po přibližně 2-4 h.</p> <p>Nanášejte důkladně a rovnoměrně - stejné množství barvy na jednotku povrchu stěny nebo stropu. Poslední tahy štětcem (válečkem) provádějte v jednom směru.</p> <p>Nástroje po malování umyjte ve vodě</p> <p>Plné vlastnosti povlaku barvy (mytí / drhnutí) budou dosaženy po 28 dnech od ukončení malířských prací.</p>
-----------------	--

PARAMETRY MALOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ METODY

METODY APLIKACE	PARAMETRY MALOVÁNÍ				
	viskozita barvy	ředění	průměr trysky pistole	Aplikační tlak	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štětec, válečkem	Dodavatelská viskozita	-	-	-	1-2
Pneumatický nástrík	nepoužíva se				
Hydrodynamický nástrík *	Dodavatelská viskozita	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* Nástrík byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

48 měsíců od data výroby

BALENÍ

1L, 2,5l, 5L, 9L

VYDATNOST

14 m²/l v jedné vrstvě nátěru s ohledem k savosti a struktuře podkladu

ODSTÍNY

bílá

VOC

Limit obsahu VOC (kat. A/a/WB): 30g/l (2010), výrobek obsahuje max. 5g/l).

NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ

PN-C-81914: 2002 druh I

PN-EN 13300

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

BEZPEČNOST:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte s sebou obal výrobku nebo etiketu.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte etiketu. Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &p;/&p; Poslední aktualizace: 2014-10-22

Fabrika barev a laků Śnieżka, a.s., 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44

Tel. +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Gospodárské oddělení KRS v Rzeszowě

DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)